



FICHA TÉCNICA

Código: JB 7545 00

DESCRIPCIÓN: BARNIZ PU ACRÍLICO BRILLANTE

Uso Recomendado: Como acabado en procesos de muebles de madera en general de uso interno, que requieren un pulido. Cuenta con alto brillo, excelente transparencia, alta resistencia al amarilleo, rápido secado y alta dureza.

Instrucciones de Uso: Producto desarrollado para el uso con pistolas convencionales y automáticas. Catalizar en porcentaje indicado y diluir hasta la viscosidad de aplicación que es de 14 a 16 segundos (CF4 a 25° C).

- Catalizador para acabado brillante: FC 6930 a 25%
- Catalizador para sellado de vidrio o melamina: FC 7074 a 50%.
- Dilución para acabado brillante: DF 4068 o Reductor PU al 25%.
- Catalizador para sellado de vidrio o melamina: DF 4068 o Reductor PU al 50%.

Especificaciones:

- Viscosidad: 14 ± 2 s CF4 a 25°C
- Densidad: $0,952 \pm 0,020$ g/cm³
- Sólidos: $25,984 \pm 2\%$
- Brillo: 95 ± 2 UB
- Vida Útil pos-catalizador: 120 ± 10 minutos

Preparación de la Superficie: Si la superficie es de madera o enchape de madera esta deberá estar sellada, preferencialmente, con primer de color como PU 6333 o 6344 o transparentes como JL 7705 00 o FL6312 o FL6673 y lijado con lijas 320/400. Si se trata de sistemas bicapa donde la capa es de textura, metalizada o perlada no se lija y es de aplicación directa.

Número de capas: 1 a 2 con intervalo de 30 a 40 minutos entre capas. El intervalo entre capas puede variar en función a la temperatura ambiente.

Peso: 130 a 150 g/m²

Secado: 2 horas para manipuleo.

Pulido: 24 horas, pudiendo variar en función de la temperatura ambiente.

Apilado: 24 horas

Validez: 360 días

Advertencias: No recomendado en procesos de pintura de muebles de uso externo.

Composición Básica: Ver material hoja de datos de seguridad productos químicos (MSDS).

Revisión: Julio 2015

Nota:

Recomendamos que las aplicaciones de los productos a base de solvente sean hechas en área ventilada. Las informaciones arriba resultan de una serie de experiencias, y pueden sufrir variaciones de acuerdo con las condiciones de lo ambiente y forma de aplicación. Para mayor información comuníquese al 55 0800 702-6666 y en Perú al (51) 989191433 o al (551) 521-5558.

Renner Sayerlack S.A.

Av. Jordano Mendes, 1500 / Cajamar / São Paulo / Brasil / 07760-000 / Fone 55 11 2117-9000 / Fax 55 11 2117-5489 / sayerlack@sayerlack.com.br