



FICHA TÉCNICA

CÓDIGO: JO10.7644.00

DESCRIPCIÓN: BARNIZ PU ACRÍLICO MATE 10UG

Uso recomendado: Como acabado en procesos de barnizado de muebles y piezas de madera para uso interno. Presenta buena resistencia a rayas y resistencia a amarillamiento, buen relleno, toque sedoso, alta transparencia, proporcionando una óptima terminación de acabado natural con muy tenue brillo.

Instrucciones de uso:

- Aplicación con pistola convencional, tanque de presión o automática.
- Catalizar con **FC.6930 al 8-10%** y homogenizar. Si desea aplicar sobre vidrio o plástico puede catalizar con **FC.7074 al 50%** y homogenizar.
- Diluir con **REDUCTOR PU hasta el 50%** si usa FC.6930 y **50%** si usa FC.7074 ajustando la viscosidad del producto para 14 a 18s en Copa Ford 4 y homogenizar.
- Viscosidades ideales para aplicación: 14 a 18s en copa Ford 4.

Para proporcionar un mejor desempeño del producto, recomendamos aplicar en condiciones ambientales con temperatura entre 20 y 30°C y humedad relativa del aire entre 50% y 70%.

Preparación de la superficie: La superficie deberá estar seca, exenta de polvo u otro contaminante. Deberá haber recibido previamente un primer o Fondo poliuretano FL.6312.00 catalizado con FC.5202RA o como el Fondo PU acrílico JL.7705.00 que presente resistencia al amarillamiento y debe estar debidamente lijado.

Número de manos: 1

Gramaje: 100 a 150 g/m².

Secado: 4 horas para manejo; 72 horas secado final.

Tiempo para apilamiento: 48 horas como mínimo.

Almacenaje: Mantener el producto con el envase cerrado, sin daños por acción química, física u otros agentes, en local cubierto, seco y ventilado. Una vez abierto el producto, se recomienda cerrar bien la lata, esto es importante para evitar el ingreso de humedad u oxígeno que pueden alterar el desempeño del producto.

Plazo de validez: Ver envase del producto.

Nota: recomendamos que se hacen aplicaciones de productos a base de solvente en área ventilada. La información anterior es el resultado de una serie de experimentos y puede variar según las condiciones ambientales y formulario de solicitud. Para más información llame a 0800 702-6666.

Renner Sayerlack S.A.

Av. Jordano Mendes, 1500 / Cajamar / São Paulo / Brasil / 07760-000 / Fone 55 11 2117-9000 / Fax 55 11 2117-5489 / sayerlack@sayerlack.com.br



FICHA TÉCNICA

Advertencias:

- Lavar cuidadosamente el equipamiento (pistola, tanque de presión) con el diluyente indicado en esta ficha.
- Durante el transporte y almacenaje el producto debe ser mantenido en ambiente con temperaturas entre 15 a 40°C para que sus características originales sean preservadas.
- Para la limpieza del mueble aguardar un mínimo de 72 horas después de finalizado el proceso de pintura y utilizar un paño limpio, levemente humedecido en solución de agua y detergente neutro.
- La aplicación bajo condiciones de temperatura y/o humedad relativa del aire diferentes a las especificadas puede perjudicar el secado y comprometer el desempeño del producto.
- Garantizamos la conformidad de nuestros productos de acuerdo con las especificaciones técnicas, y su desempeño depende de la correcta aplicación.
- Como no tenemos control de la utilización o aplicación de los productos, no nos responsabilizamos por la inadecuada utilización o aplicación de los productos, cuyo resultado y consecuencias es de responsabilidad exclusiva del cliente.
- Las orientaciones técnicas entregadas por Renner Sayerlack, son meramente indicativas y constituidas del mejor conocimiento del actual estado de la técnica, razón por lo cual los productos deberán ser testados por los clientes.
- Las reclamaciones solamente serán aceptadas cuando existir defectos de fabricación del producto.

Composición Básica: Ver Ficha de Informaciones de Seguridad de Productos Químicos (FISPQ)

Revisión: Julio 2020

Nota: recomendamos que se hacen aplicaciones de productos a base de solvente en área ventilada. La información anterior es el resultado de una serie de experimentos y puede variar según las condiciones ambientales y formulario de solicitud. Para más información llame a 0800 702-6666.

Renner Sayerlack S.A.

Av. Jordano Mendes, 1500 / Cajamar / São Paulo / Brasil / 07760-000 / Fone 55 11 2117-9000 / Fax 55 11 2117-5489 / sayerlack@sayerlack.com.br